

Priama adhézia bez veľkej predúpravy⁽¹⁾.

Vhodný pre rozličné podlahoviny.

Lak na renováciu a na parkety pre lakované, naolejované, lakované a olejované parketové podlahoviny, podlahoviny z laminátu a PVC a Vynilu.

•

Kaširuje škrabance, dodáva matným povrchom nový lesk

•

Perfektná priľnavosť po jednom nanesení

•

Bez základného náteru

•

Extremne odolný proti škrabancom a ťahom

•

Vysoká plnivosť

•

Pochôdzny po 8-12hod.

•

Nezapácha , neutrálny.

•

Piktogram A+

Profesionálny lak na renováciu a parkety a podláh na dvojzložkovej báze

ÚČEL POUŽITIA A POPIS

- Lak na renováciu pre parkety zaistí trvanlivé konzervovanie povrchu pre lakované, naolejované, lakované a olejované parketové podlahoviny, laminátové a PVC-podlahoviny, Vynilové podlahy ktoré sú silne opotrebené alebo matné⁽²⁾. Aplikovanie sa uskutoční bez väčšej pred úpravy. Odporúča sa iba čistenie, odmastenie alebo ľahké obrúsenie.
 - Špeciálna formula výrobku s pridanou tvrdiacou prísadou tužidlom spôsobuje vysokú zmacavosť a zaručuje perfektnú priľnavosť a veľkú odolnosť proti mechanickému a chemickému zaťaženiu.
 - Lak na renováciu sa dá použiť jednoducho a rýchlo: Výrobok sa priamo a bez základného náteru nanáša na povrch. Vďaka nanášaniu iba jednej vrstvy sú ošetrované podlahy rýchlo znovu pochôdzne.
 - Dostupný v 2 variantoch: hodvábný lesk a matný
- ⁽²⁾. Opotrebenie: stopy po chodení, povrchové škrabance, jemné škrabance, matný povrch.

* Informácia o emisii prchavých substancií vo vnútorných priestoroch s toxicitou pri inhalačnej expozícii na škále od A+ (veľmi slabá emisia) do C (silná emisia)

PRÍPRAVA PODKLADU

⁽¹⁾.Príprava je závislá od druhu a stavu podlahoviny, ktorá sa má renovovať.

- **Pri lakovaných alebo zo strany výrobcu upravených parketových podlahovinách**

Celý povrch obrúsiť brúsny papierom (120 zrnitosť). Brúsny prach starostlivo odstrániť, s handrou, nasiaknutou riedidlom Syntilac od firmy BLANCHON alebo alkoholom, jemne odmastiť. Pred aplikáciou laku na renováciu a na parkety musí povrch byť čistý a suchý.

- **Pri naolejovaných, predbežne naolejovaných (zo strany výrobcu) parketových podlahovinách, podlahovinách z laminátu a PVC**

Povrch ošetrovať tanierovou brúskou (béžový alebo červený pad).

POZOR: nesmie sa použiť brúsny papier, lebo by mohol poškodiť podlahu.

Brúsny prach starostlivo odstrániť. Podlahu následne odmastiť prípravkom BLANCHON POLISH REMOVER (B91) alebo alkoholom. Pred aplikáciou laku na renováciu a na parkety musí povrch byť čistý a suchý.

- Pred aplikáciou uskutočniť test na priľnavosť. Ďalšie informácie Vám poskytne náš technický zákaznícky servis.

POZOR: Nepoužívať na voskovanom alebo ľanovom olejom ošetrovanom parkete, ani na linoleovej podlahovine.

Dôležité: Lakované parketové podlahoviny s viditeľne poškodeným povrchom dreva musia sa predtým úplne obrúsiť.

SPRACOVANIE A POUŽITIE

Zmes

- Lak na renováciu a na parkety dobre potrepať a potom nasledovne miešať v pomere: 0,25 l TUŽIDLA (komponent B) na 2,5 l laku na renováciu a na parkety (komponent A), 1 diel tužidla na 10 dielov laku na renováciu a na parkety (podľa objemu).
- Po pridaní tužidla ihneď 2 až 3 minúty starostlivo premiešať. Zmes na lakovanie je teraz hotová na používanie a 1,5 hodiny použiteľná.
- Dôležité: Oba komponenty na zmes na lakovanie sú špeciálne na seba zladené a nesmú sa miešať s inými výrobkami. Zmes na LAKOVANIE nikdy nepoužiť bez TUŽIDLA.
- Za normálnych podmienok používania nie je potrebné zmes zriediť.

Aplikácia

- Parkety nelakovať pri teplotách podlahy pod 12°C a relatívnej vlhkosti vzduchu nad 85% (podľa platnej jednotnej technickej dokumentácie). Vlhkosť dreva by mala byť maximálne 11%. Spracovávať len v dobre vetraných priestoroch.
- Výrobok nanášať v 1 vrstve rovnomerne a „dosýta“ (12m²/l) valčekom, plochým štetcom alebo kefou (pre hrany alebo malé plochy).
- Keď naolejovaný parket po usušení prvej vrstvy neukazuje jednotný

obraz povrchu, naniesť druhú vrstvu laku na renováciu a na parkety. Povrchy predtým ľahko obrúsiť (120 zrnitosť) a brúsny prach starostlivo odstrániť. Medzi nanesením jednotlivých vrstiev by malo byť maximálne 48 hodín.

2-zložková zmes na zapečatenie

Čistenie pracovných nástrojov

- Hneď po použití očistiť vodou.
 - Takto chránime životné prostredie.
- Pracovný materiál po použití nechať starostlivo odkvapkať. Dobre utrieť.
- Vymyť v nádobe s veľmi malým množstvom vody. Vzápätí vodu nechať odpariť sa.
- Suchú usadeninu odstrániť do komunálneho odpadu.
- Nádobu po použití znovu starostlivo uzavrieť.
- Prázdne balenie odstrániť v zberni alebo na zbernom dvore.
- Zbytky sa nesmú odstraňovať do odtoku.

SUŠENIE, VYTVRDENIE A POUŽITIE

- Bezprašné sušenie: 30 až 40 minút.
- Ďalšie spracovanie „Obrúsiť alebo dodatočná vrstva“: 3 hodiny za normálnych podmienok.
- Medzi nanesením jednotlivých vrstiev by malo byť maximálne 48 hodín.
- Ľahké zaťaženie: cca. 24 hodín za normálnych podmienok.
- Definitívne vytvrdenie: Počas prvých 5 až 7 dní treba urobiť nasledovné opatrenia: Nezakryť parket (ochrannou fóliou), nepoložiť koberec na lakovanú podlahu. Ťažké kusy nábytku pri premiestnení neposunovať, ale dvihnúť. Zbaviť prachu vysávačom alebo metlou (nepoužiť impregnované handry na umývanie).
- Okrem toho nohy stola a stoličiek podložiť vhodnou ochranou (filcovými klznými podložkami). Veľmi kvalitná rohožka vo vstupnom priestore zadržiava prach a kamienky. Na lakovanom parkete nenechať vodné mláky alebo iné tekutiny (kvetináče dobre utesniť).

SPOTREBA

- 12m² na liter a vrstvu.

SKLADOVANIE

- Komponent A (Lak): chrániť pred mrazom (Pozor pri uskladnení vo vozidlách).
- Komponent B (TUŽIDLO): mrazuvzdorné.
- Oba komponenty po použití starostlivo znovu uzavrieť. POZOR: Odporúča sa hrdlo nádoby na tužidlo pred uzavretím očistiť, aby sa zabránilo prilepeniu veka.

ČISTENIE A OŠETRENIE

- **RENOVAČNÉ** lakovanie uľahčuje ošetrovanie všetkých podlahových krytín.
DÔLEŽITÉ: Až na úplne usušenie laku na renováciu a na parkety čakať bezpodmienečne 10 dní až k prvému čisteniu.
- **BEŽNÉ ČISTENIE:** Pravidelné odstránenie prachu pomocou vysávača (alebo metly), pravidelne s mierne vlhkou handrou umyť (handru na čistenie vždy dobre vyžmýkať). Denné čistenie s prostriedkom LAGOON®. Odmastenie a hĺbkové čistenie zapečatených parkiet s prostriedkom LISABRIL®, aby sa udržal pôvodný vzhľad povrchu.
- **ZRIEKNITE SA:** jednokotúčový stroj, mop, leštadlo na báze silikónu, výrobky obsahujúce čpavok alebo prostriedok na drhnutie, atď., t. j. všetky materiály, ktoré vyhladia alebo zosilnia lesk.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
OBLASŤ POUŽITIA	Lak na renováciu a parkety pre lakované a naolejované PARKETOVÉ PODLAHOVINY, PODLAHOVINY Z LAMINÁTU A PVC
TYP ŽIVICE	Komponent A: polyuretánové živice na vodovej báze Komponent B: polyuretánové živice riediteľné vodou
KLASIFIKOVANIE AFNOR	Komponent A: skupina 1, trieda 7b2 Komponent B: skupina 1, trieda 6a
HUSTOTA ZMESI	1,03 (pri 20°C),
VISKOZITA	Komponent A: 220 Zentipoise (BROOKFIELD) Komponent B: 200 Zentipoise (BROOKFIELD)
PREDPÍSANÉ INFORMÁCIE	Informácie získate z príslušnej bezpečnostnej karty (dajú sa vyvolať na www.blanchon.com alebo na www.quickfds.com). Komponent B: nebezpečný. Dbajte o pokyny k použitiu..
ZMES A KATALÝZA	10 objemových dielov komponentu A + 1 objemový diel komponentu B.
BEZPEČNOSTNÝ POKYN	Nepoužíť pri teplotách pod 12°C. Skladovať mimo dosahu detí.
BRÚSITEĽNOSŤ A PRETIERATEĽNOSŤ	3 hodiny v závislosti od teploty priestoru a vlhkosti vzduchu

ODOLNOSŤ PROTI OTERU (TABER)	neplatí (závislé od druhu podlahoviny, ktorá sa má renovovať).
ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZU	neplatí (závislé od druhu podlahoviny, ktorá sa má renovovať)..
ODOLNOSŤ PROTI VRYPU	neplatí (závislé od druhu podlahoviny, ktorá sa má renovovať)

Technický list bol v marci 2018 schválený a vydaný technickým oddelením.

Vo Francúzsku skoncipovaný, vyvinutý a vyrobený.

Hore uvedené informácie treba brať ako nezáväzné odporúčanie.

Pri použití našich výrobkov sa z týchto odporúčaní nemôžu uplatniť žiadne záruky anárok na ručenie.

Vydáním týchto technických informácií strácajú platnosť všetky predchádzajúce verzie.

BLANCHON

50 8^{ème} Rue – F-69800 SAINT-PRIEST

info.de@blanchon.com

www.blanchon.com

Zo zahraničia:

Tel.: + 33 472 89 06 09